

Bitu-Mend® Giet en Herstel

Ondiepe oppervlakreparaties aan beschadigd of gebarsten asfalt en tarmac

Watco Bitu-Mend® Giet en Herstel is ideaal voor ondiepe reparaties aan beschadigd of gebarsten asfalt en asfalt. Gewoon mengen en over putjes, afgeschuinde of versleten oppervlakken gieten en het wordt vanzelf glad met een beetje hulp van een troffel. De sterkte van epoxyhars in combinatie met graniet betekent dat reparaties op dunne oppervlakken en herbestrating sterk genoeg zijn voor auto's en vrachtwagens. De kit bevat granietgranulaat dat over de reparatie wordt gestrooid voor een slipvast oppervlak dat harmonieert met de omgeving.



Toepassingen

- Repareren van ondiepe depressies, afgeschuinde of putjes in asfaltoppervlakken
- Parkings, werven, trottoirs

Eigenschappen

- Een alternatief voor het uitgraven en vervangen van beschadigd asfalt
- Sterke formule op basis van epoxyhars
- Gemakkelijk te mengen en aan te brengen
- Ideaal voor ondiepe reparaties
- Binnen 16 uur klaar voor gebruik
- Diepte: 6,5-20 mm. Voor diepere reparaties zie Watco Bitu-Mend.



Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Bitu-Mend® Giet en Herstel**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer

+31 557 998 519 (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

Bitu-Mend[®] Giet en Herstel

Ondiepe oppervlaktereparaties aan beschadigd of gebarsten asfalt en tarmac

1 Oppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat het gat schoon, droog (licht vochtig is aanvaardbaar) en vrij van puin is.

2 Mengen

Giet de blikken uithardingsmiddel en versneller op het mengsel van hars en aggregaat in de buitenste emmer.

LET OP: Gebruik de versneller niet als u een aantal kleine oppervlakken repareert en de levensduur van het gemengde product moet verlengen, of als de temperatuur boven de 23°C is. Gebruik een breedbladig gereedschap om grondig te mengen.

3 Toepassing

Giet het gemengde product op het beschadigde asfalt en verspreid het met een troffel. Het product zal zichzelf gladstrijken tot een egale afwerking. Voordat Bitu-Mend Giet en Herstel uithardt, strooi je granietgranulaat over de reparatie.

4 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

5 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH Alle producten van Watco worden verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Watco en zijn vertegenwoordigers worden vaak gevraagd feedback te leveren op de mogelijke toepassingen van hun producten als die afwijken van de toepassingen die in de informatiebladen van het bedrijf worden beschreven. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen steeds nuttig en constructief advies trachten te geven, kan Watco niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij dit schriftelijk door Watco werd bevestigd.

Bitu-Mend[®] Giet en Herstel

Ondiepe oppervlaktereparaties aan beschadigd of gebarsten asfalt en tarmac

Specificaties

Samenstelling	2-delige epoxyhars plus aggregaat
Afwerking	Korrelig, zwart, slipvast oppervlak
Aantal componenten	1 x hars en aggregaatmengsel, 1 x uithardingsmiddel, 1 x versneller, afwerkaggregaat.
Gebruik binnen/buiten	Buiten, Binnen
Gereedschap	Troffel
Geschikt voor	Asfalt, beton
Verpakking	15 kg
Dekking	1m ² bij 10mm dik per 15kg
Diepte	6,5 mm - 20 mm. Voor diepere herstellingen zie Watco Bitu-Mend [®] of Watco Bitu-Mend [®] Deep Fill.
Chemische weerstand	Goede algemene weerstand tegen veel gangbare stoffen zoals diesel, benzine, enz. Neem contact met ons op voor advies over andere chemicaliën.
Uithardingstijd	handdroog in 1 uur bij 20 °C - 25 °C, klaar voor gebruik in 16 uur bij 20 °C - 25 °C.
Houdbaarheid	Levensduur van gemengde componenten: Ongeveer 15 minuten bij 20°C, minder bij hogere temperaturen
Opslag	Bewaren boven 10 °C. Niet laten bevriezen.