

# Bitu-Mend® Premium

Voor de sterkste asfaltreparaties ooit

Watco Bitu-Mend® Premium is een soort reparatieproduct voor het vullen van gaten in asfalt en soortgelijke vloeren. De formule op basis van epoxyhars is veel sterker en duurzamer dan traditionele producten op basis van bitumen. De sterkte maakt dunnere reparaties mogelijk dan de meeste conventionele producten en het is ideaal voor gebieden met veel verkeer. Het heeft een goede algemene weerstand tegen veel chemische stoffen die in de industrie worden aangetroffen. Neem contact met ons op voor advies over andere chemicaliën.



## Toepassingen

- Gaten in asfalt en tarmac
- Werkgebieden
- Parkeerplaatsen en laadperrons waar vorkheftrucks en vrachtwagens rijden
- Scheuren en barsten in asfalt
- Looprollen voor roldeuren

## Eigenschappen

- Hardt uit tot een harde, zwarte, slip vaste afwerking
- Kan worden aangebracht op elke dikte van 10 mm - 100 mm
- Kan ook worden gebruikt op beton
- Klaar voor gebruik in 12 uur
- Inbedden en bevestigen van geleiderails voor rolluiken, enz.
- Herstelt versleten, geërodeerd asfalt in looppaden en werkgebieden
- Repareert struikelgevaar en kuilen in asfalt en asfalttegels

## Kleuren



Gitzwart

## Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Bitu-Mend® Premium**.

**Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer**

**+31 557 998 519** (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

# Bitu-Mend<sup>®</sup> Premium

Voor de sterkste asfaltreparaties ooit

## 1 Oppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat de te vullen ruimte schoon, droog (licht vochtig is aanvaardbaar) en gezond is. Prime surfaces with Watco Hecht Primer.

## 2 Mengen

Het mengen gaat gemakkelijker op een plank, maar het kan ook in het meegeleverde plastic bakje. Leeg de inhoud van het kleinere blikje met uithardingsmiddel in het grotere harsblik en meng grondig met een paletmes of vergelijkbaar breedbladig gereedschap. Giet de gemengde componenten onmiddellijk op het granietaggregaat. Meng met een troffel tot een zwarte massa met een losse textuur. Zorg ervoor dat het droge aggregaat grondig wordt bedekt.

## 3 Watco Bitu-Mend<sup>®</sup> Premium Aanbrengen

Stort het gemengde product in de holle ruimte en werk het met een troffel in eventuele kieren en spleten. Druk het product lichtjes aan met een stuk hout om luchtbellen te verwijderen. Werk af met een troffel.

## 4 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

## 5 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij WATCO GmbH Alle producten van Watco worden verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Watco en zijn vertegenwoordigers worden vaak gevraagd feedback te leveren op de mogelijke toepassingen van hun producten als die afwijken van de toepassingen die in de informatiebladen van het bedrijf worden beschreven. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen steeds nuttig en constructief advies trachten te geven, kan Watco niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij dit schriftelijk door Watco werd bevestigd.

# Bitu-Mend<sup>®</sup> Premium

Voor de sterkste asfaltreparaties ooit

## Specificaties

<b>Samenstelling</b>	2-delige epoxyhars plus aggregaat
<b>Primer vereist</b>	Watco Hecht Primer.
<b>Afwerking</b>	Korrelig, zwart, slipvast oppervlak
<b>Gebruik binnen/buiten</b>	Buiten, Binnen
<b>Gereedschap</b>	Troffel
<b>Geschikt voor</b>	Asfalt, beton
<b>Verpakking</b>	25 kg
<b>Dekking</b>	1m <sup>2</sup> per 25kg bij 15mm dik
<b>Houdbaarheid</b>	Levensduur van gemengde componenten: Ongeveer 30 minuten bij 10°C
<b>Uithardingstijd</b>	Beloopbaar na 8-12 uur en belastbaar na 12-24 uur (alles bij 10 °C - 20 °C). Lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in ongeopende verpakking.
<b>Opslag</b>	Bewaren boven 10 °C. Niet laten bevriezen.
<b>Belangrijkste beperkingen</b>	Voedingsmiddelen moeten tijdens het aanbrengen en uitharden uit de buurt blijven.