

# Concrex<sup>®</sup> Diepvulling, Concrex<sup>®</sup> Diepvulling Kouduithardend, Concrex<sup>®</sup> Diepvulling Snel Toepasbaar

Goedkope en snelle reparatie voor diepere gaten

## Watco Concrex Diepvulling

Deze formule bevat minder hars dan andere Watco Concrex-producten en is versterkt met een granietaaggregaat. Dit maakt het een kosteneffectief alternatief voor de andere Watco Concrex-producten bij het vullen van diepere gaten. Andere Concrex-producten bereiken hun volle sterkte al bij een dikte van 5 mm; Concrex Diepvulling kan worden gebruikt in één laag van 15 mm - 100 mm. Het kan worden achtergelaten als een slijtlaag met een grove structuur. Als een gladdere afwerking nodig is, gebruik dan Concrex Diepvulling tot 5 mm van het vloerniveau en leg er 5 mm Watco Concrex Koolstofvezel overheen.

## Watco Concrex Diepvulling Koud Set

Watco Concrex Diepvulling kan worden gebruikt bij temperaturen van 10°C en hoger. Watco Concrex Diepvulling Kouduithardend is beschikbaar voor koud weer reparaties tot 0°C, waardoor essentieel onderhoud tijdens de wintermaanden mogelijk is.



## Toepassingen:

- Gaten in betonnen vloeren
- Vloer waterpas maken
- Oprijplaten maken
- Geërodeerd, ongelijk beton

## Kenmerken:

- Zware tweecomponenten epoxymortel
- Voordeliger dan andere Watco Concrex-producten voor het vullen van diepe gaten
- Reparaties van 15 mm - 100 mm in één laag
- Kan worden gebruikt als basislaag onder elk Watco Concrex-product
- Versies voor snelle en koude toepassing beschikbaar

## Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u graag bij de voorbereiding en het gebruik van **Concrex<sup>®</sup> Diepvulling**.

**Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer**

**+31 557 998 519** (op weekdays tussen 9 en 17 uur).

# Concrex<sup>®</sup> Diepvulling, Concrex<sup>®</sup> Diepvulling Kouduithardend, Concrex<sup>®</sup> Diepvulling Snel Toepasbaar

Goedkope en snelle reparatie voor diepere gaten

## 1 Oppervlakte voorbereiden

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van losse materialen zijn. Borstelen of vegen is meestal voldoende. Gebruik Watco Bio-D ontvetter om vet en olie te verwijderen.

## 2 Primer

Een primer is meestal niet nodig bij het vullen van gaten in betonvloeren of bij de herstelling van ruw of beschadigd beton. Watco Hecht Primer hechtprimer wordt aanbevolen bij gebruik van Watco Concrex Diepvulling producten op gladde of vochtige oppervlakken.

## 3 Mengen (beschermende handschoenen dragen)

De hars en het aggregaat zijn al voorgemengd en worden geleverd met een fles grijs uithardingsmiddel. Schud de fles met uithardingsmiddel totdat de vloeistof een egale grijze kleur heeft. Stort het zand/hars op een mengplaat of plank. Niet mengen in de plastic emmer. Meng grondig met een troffel of gehandschoende handen tot een egale grijze kleur is bereikt. Voor het mengen van grote hoeveelheden kan een 'Cretangle' of geschikte open panmenger worden gebruikt. Eenmaal gemengd moet de mortel binnen 30-60 minuten gebruikt worden, afhankelijk van de temperatuur.

## 4 Aanbrengen

Spatel de mortel stevig in de reparatie en werk af met een troffel of spaan. Veeg het oppervlak van de troffel regelmatig af met een met terpentijn bevochtigde doek om het aanbrengen te vergemakkelijken. Watco Concrex Diepvulling producten worden gewoonlijk aangebracht met een dikte van 15 mm - 100 mm. Voor reparaties dieper dan 100 mm, in afzonderlijke lagen aanbrengen met 5 uur ertussen.

## 5 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

## 6 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf. De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

# Concrex® Diepvulling, Concrex® Diepvulling Kouduithardend, Concrex® Diepvulling Snel Toepasbaar

Goedkope en snelle reparatie voor diepere gaten

## Specificatie

<b>Samenstelling</b>	Zand, graniet en harsmengsel plus een 500 ml fles grijs uithardingsmiddel.
<b>Primer vereist</b>	Zie het gedeelte "Primer" op p.2.
<b>Binnen- of buitengebruik</b>	Binnen en buiten.
<b>Gereedschap</b>	Stalen strijkbord of troffel
<b>Geschikt voor</b>	Beton, zand en cement en metaal.
<b>Verpakkingsgrootte</b>	25 kg
<b>Dekking</b>	25kg - 0,5m <sup>2</sup> bij 30mm dik.
<b>Krimp (tijdens uitharding)</b>	Te verwaarlozen.
<b>Beschadigd door vorst</b>	Nee.
<b>Applicatiedikte</b>	15 mm - 100 mm.
<b>Gereedschap schoonmaken</b>	Gebruik terpentine voordat het product uithardt.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden in ongeopende verpakking.
<b>Opslag</b>	Tussen 10°C - 30°C. Levensduur. Niet laten bevriezen.
<b>Belangrijkste beperkingen</b> Neem contact met ons op over toepassingen die hier niet worden beschreven.	Niet aanbrengen op natte oppervlakken. Watco Hecht Primer moet worden gebruikt voor het aanbrengen op gladde of vochtige oppervlakken alvorens Watco Concrex Diepvulling aan te brengen. Niet dikker aanbrengen dan 100 mm in één laag - zie hoofdstuk 'Toepassing' Watco Concrex Diepvulling producten niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C Krimp (tijdens uitharding) Gering.

## Uithardingstijden

	Licht verkeer/overlaying
Concrex® Diepvulling Snel Toepasbaar (bij 15 - 20°)	3 uur
Concrex® Diepvulling (bij 15 - 20°)	5 - 6 uur
Concrex® Diepvulling Kouduithardend (bij 10°C)	6 - 8 uur