

Dampguard

Vochtwerend, decoratief en schimmelwerend



Watco Dampguard is een coating voor metselwerk om vocht en water uit kelders, kelderruimten enz. te houden. Weerstaat tot 2 bar waterdruk en is schimmelbestendig. Aangebracht in twee lagen, waarbij de eerste laag de primer vormt en de tweede laag zorgt voor een vochtbestendige, veegvaste afwerking die bestand is tegen schimmelgroei. Watco Dampguard wordt aangebracht als een gewone verf en zorgt voor een gladde, witte, eierschaalachtige afwerking. Watco Dampguard kan indien gewenst na 14 dagen overgelakt worden, maar hierdoor neemt de weerstand tegen schimmel af.



Kleur



Wit

Toepassingen:

- Vochtige muren boven of onder de grond
- Kelders

Kenmerken:

- Voorkomt doorsijpelen van water door cement, metselwerk, betonnen blokmuren en keldervloerplaten
- Weerstaat tot 2 bar waterdruk - twee keer zo sterk als latex waterdichtingsproducten
- Snelle droging – overschilderbaar in 4 uur
- Gemakkelijk in gebruik – kan worden aangebracht op droge of vochtige oppervlakken
- Schellakformule op oliebasis
- Zorgt voor een aantrekkelijk decoratief, wit, gemakkelijk te reinigen oppervlak

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar

Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt. Zij begeleiden u graag door de voorbereidings- en aanbrengfasen bij het gebruik van **Dampguard**.

Neem contact op met ons team van experts: +31 557 998 519

(weekdagen 8.00-17.30 uur)

Dampguard

Vochtwerend, decoratief en schimmelwerend

1 Oppervlakte voorbereiden

Ongeschilderd metselwerk – Het oppervlak moet ten minste 30 dagen oud, schoon en vrij van olie, vet en andere verontreinigingen zijn. Verwijder uitbloeiingen met een borstel met harde haren of met een zure reiniger. Grondig afspoelen. Verwijder alle schimmel en meeldauw. Het oppervlak mag droog of licht vochtig zijn.

Geschilderde oppervlakken – De doeltreffendheid van Watco Dampguard op dergelijke oppervlakken hangt volledig af van de deugdelijkheid en waterdichtheid van de bestaande coating. Verwijder zoveel mogelijk. Reinig en schuur de resterende coating. Neem speciale voorzorgsmaatregelen met verven van vóór 1960, aangezien die lood kunnen bevatten.

Waterlekken en scheuren moeten worden gedicht met een geschikt hydraulisch cement en moeten goed drogen alvorens Watco Dampguard aan te brengen.

2 Aanbrengen

Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.

Breng twee lagen aan met een roller met korte pool of een kwast. Werk de eerste laag goed in het oppervlak. Houd de aanbevolen dekkingsgraad aan. Laat de eerste laag ten minste 4 uur drogen voordat u de tweede aanbrengt. Inspecteer het voltooide werk op gaatjes enz. en breng opnieuw aan waar nodig. Zorg tijdens het aanbrengen voor voldoende ventilatie in ruimtes zoals kelders en kelderruimten.

3 VOS

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j): 500 g/l.

Dit product bevat maximaal 385 g/l VOS.

4 Veiligheid

Irriterend. Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Vermijd contact met de huid en ogen.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en oog-/gezichtsbescherming. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Dit materiaal en de verpakking afvoeren als gevaarlijk afval. Alle productetiketten bevatten gedetailleerde veiligheidsinformatie. Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

5 Bestellen

Rechtstreeks verkrijgbaar bij Watco GmbH en via agenten wereldwijd. Alle producten van Watco worden verkocht onder de standaardverkoopvoorwaarden van het bedrijf.

De Vennootschap en haar vertegenwoordigers worden vaak gevraagd om commentaar te geven over mogelijke toepassingen van Watco-producten die verschillen van de toepassingen beschreven in de gegevensbladen van de Vennootschap. Hoewel het bedrijf en zijn vertegenwoordigers in dergelijke gevallen altijd zullen proberen nuttig en constructief advies te geven, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van dergelijke toepassingen, tenzij ze specifiek schriftelijk bevestigd zijn door Watco.

Dampguard

Vochtwerend, decoratief en schimmelwerend

Specificatie

Samenstelling	Schellakcoating op oplosmiddelbasis.
Aantal componenten	1
Afwerking	Gladde, witte eierschaalafwerking.
Primer vereist	Nee
Aantal lagen	2
Binnen- of buitengebruik	Binnen en buiten.
Gereedschap	Middelhoogpolige roller of kwast.
Geschikt voor	Kaal metselwerk, baksteen, beton enz.
Verpakkingsgrootte	5 l
Dekking	Ruwe oppervlakken: ongeveer 8m ² - 10m ² per 5 liter per laag. Gladde oppervlakken: eerste laag 8m ² - 10m ² per 5 liter, tweede laag kan worden uitgebreid tot ongeveer 12m ² - 14m ² per 5 liter.
Droogtijden	Aanraakdroog – 1 uur. Overcoaten na minimaal 4 uur. Volledige eigenschappen ontwikkeld - 7 tot 14 dagen. Breng gedurende minstens 14 dagen geen andere verflagen aan.
Gereedschap schoonmaken	Gebruik een geschikte verfverdunder/reiniger, geurarme terpentine of een vergelijkbaar oplosmiddel. Geen water gebruiken.
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking.
Opslag	Bewaren op een koele, droge plaats. Niet laten bevriezen.
Veiligheid	Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.
Belangrijkste beperkingen	Niet aanbevolen voor drinkbaar water, vistanks, zwembaden of als vloercoating voor voetverkeer. Niet aanbevolen als tankbekleding. Niet aanbrengen boven actief stromend water.
Neem contact met ons op voor toepassingen die hier niet worden beschreven.	